MaserJet S One Vision

Highlights

>>> Hervorragende Formstabilität
>>> Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) vorhanden
>>> B1-zertifiziert
>>> 60 % bedruckbare Fläche

	Technische Angaben
Material	Perforierte selbstklebende Spezial-PVC-Folie zur Anbringung auf Fenstern. Weiße Druckseite mit schwarzer Rückseite für optimalen Kontrast
Rückseite	stabiler UV-Liner
Druckverfahren	Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten
Vinylstärke	~ 145 µm
Gewicht der Rückseite	ca 135 g /m²
offene Fläche	40% um einen optimalen Kontrast und die besten Druckresultate zu erzielen
Klebstoff	Wieder ablösbarer, klarer Kleber auf Acrylbasis
Minimale Verklebetemperatur	+ 12°C bis zu + 32°C (+ 53°F bis 90°F)
Temperaturbeständigkeit	- 17°C bis zu + 50°C (0°F bis 140°F)
Lagerfähigkeit	1 Jahr, gelagert bei 20°C (68°F) LF 50%
Haltbarkeit	3 Jahre, vertikal angebracht in mitteleuropäischem Klima (bedruckt 1 Jahr)
Brandverhalten	erfüllt DIN4102-1 (B1) im Verbund mit MasterGuard One Vision Cast
Feuchtigkeitsresistenz	Gut
Lösungsmittelresistenz	Gut
Formstabilität	hervorragend
Laminierung	ABG ohne Laminat oder mit MasterGuard OneVision Cast vorhanden
Entfernbarkeit	Bis zu einem Jahr in mitteleuropäischem Klima. Innerhalb 6 Monaten ohne Rückstände entfernbar. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu.
Verwendung	Nicht auf folgenden Flächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polycarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit am Besten vor dem Aufkleben testen!
Verarbeitungshinweise	Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas gut trocknen lassen. Immer nur auf trockene, gereinigte Glasoberfläche kleben.

IGEPA

MaserJet S One Vision

Abmessungen	106,7 cm x 50 m (Artikel-Nr. SFI-OVR106-50) 137,2 cm x 50 m (Artikel-Nr. SFI-OVR137-50) 152,4 cm x 50 m (Artikel-Nr. SFI-OVR152-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 06|2020

IGEPA